

タフコン カラーワックスE

タフコンカラーワックスEは、今までのカラーワックスの接着性、耐久性を向上させたタフコンカラー・タフコンスチール・タフコンスーパー・タフコンカラースーパー専用のメンテナンス美装材です。タフコン施工後のセメント製品特有の色ムラや白華現象の解消や、タフコンのメンテナンスに使用します。

特長

- 水系エポキシ材料で溶剤を含んでおりません。低臭気であつ安全な材料です。
- 施工の簡単なペイントタイプの材料です。
- 水を使用する場所でも使用できます。
- タフコンカラーやタフコンスチールなどに合わせた豊富なカラーバリエーションです。
- 火災や酸欠事故の心配がなく、現場の管理が簡単です。

施工法

- ①下地にポリッシャーを掛け、その後清掃してください。
- ②下地表面が汚れている場合には、洗剤等で洗浄し洗剤分がなくなるまで十分に水洗いし、乾燥させてください。
- ③主剤と硬化剤を所定の割合で配合し、充分混合し、更に水を5～8%添加して混合してください。
- ④ローラーバケやハケで均一にムラのないように塗布してください。
- ⑤施工後24時間程度、養生してください。

※詳細は必ず施工要領書を確認願います。

荷姿

主剤 4kg 硬化剤10kg

塗布量

1Set 80～100㎡

※下地の状況により異なります。

注意事項

- 気温が5°以下になる場合や湿度が85%以上の場合には施工を延期してください。
- 材料は薄く均一に塗布してください。厚塗りした場合は乾燥が遅くなり、また剥離や色が分離をおこすことがあります。
- テープ類の張り替えは剥離につながりますのでさけてください。
- 本材は主剤・硬化剤混合後、数時間ではゲル化は起こりませんが、2時間を超えたものは、塗膜に欠陥を生じますから絶対に使用しないでください。
- 本材は水性ですから下地の多少の湿気については対応できますが、乾燥ムラにより色ムラ、艶引けをおこす可能性がありますのでコンクリート水分5%以下(高周波水分計コンクリートレンジ)を確認後の施工をお勧めします。



タフコンカラーワックスE



		タフコンカラーワックスE	
		主 剤	硬化剤
組 成		エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリアミン
外 観		乳白色液体	着色液体
粘 度	mPa・s (23℃)	450	450
比 重	(23℃)	1.08	1.33
配合比		主剤/硬化剤=4/10	
可使時間	(23℃)	2時間 (120grスケール)	
タックフリー	(23℃)	5時間 (150grスケール)	
養生時間	(23℃)	1日	

色見本



401



402



404



406



101



102



103



N



203



205

* 401、101、102、203については10SETからの注文となります。
 * この色見本は印刷ですので現物と異なることがあります。
 * 製品改良のため予告なく色見本が変更となる場合があります。



美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-2-28 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮瀬1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>