

セラクロン

セラクロンについて

セラクロンは、1500℃以上の高温で特殊処理加工された、天然骨材にない特長を持つ硬質人工骨材です。

各種サイズを揃えており、塗装用、建築用の各種工法に使用可能な黒色硬質骨材です。



セラクロン(3.5~1.5mm)

特長

- ① 1500℃以上の高温で処理された結晶質の骨材
- ② 特殊処理加工されたモース硬度が8以上の骨材
- ③ 硬質の粉砕粒であるのでノンスリップ性の高い骨材

用途

- ① すべり止め舗装用ノンスリップ骨材
- ② 塗り床のノンスリップ骨材
- ③ 各種工法用骨材





イメージ写真

■ 物性例 (A-1粒)

項目	単位	試験方法	測定値
表乾密度	g/cm ³	JIS A 1110	3.75
吸水率	%	JIS A 1110	0.64
すりへり減量	%	JIS A 1121	14.8
硬 度	—	旧モース硬度計	8

※測定値は参考値であり保障値ではありません。また、粒度により異なります。

(単位mm)

■ 標準粒度

A1粒	A粒	B粒	C粒
3.5~1.5	2.0~1.0	1.0~0.5	0.5~0.15

■ 色 調

黒灰色

■ 荷 姿

25kg紙袋入



美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮淵1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店



HPはこちらから