

# アパパ7<sup>®</sup>

透水性 **天然石** 樹脂舗装



# 自然に、街に美しく調和します。

——— 美しい風合いと、優れた透水性が、  
快適な歩行と安全を約束します ———

天然石骨材を用いているので、自然なやわらかい色調と風合いが、周辺環境と調和して、やすらぎと彩りをかもしだします。



## 用途

- 歩道 ●遊歩道 ●園路 ●自転車道 ●公園
- 広場 ●庭園 ●建物の外構 ●階段
- サービスエリア

## 特徴

◆雨が降っても、水たまりができませんので  
雨の日も快適に歩行できます。  
樹木に優しく、地球環境を守ります。

◆自然や、街の景観にもよく調和して、  
人々に潤いとやすらぎを約束します。

◆天然石の美しさを生かした、  
自由なデザインで歩く楽しさと、  
遊び心のイメージを限りなく拡げます。

◆耐久性・透水性に優れています。


◆小規模・複雑な場所の施工も容易に  
対応できます。

◆車椅子・ベビーカーにも優しい「みち」です。



(蓄光骨材使用・ブラッグライト照射)

## 舗装構成例



## アクアペイブ合材の性状

項目	単位	測定値
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.72
曲げ強度	N/mm <sup>2</sup>	5.5
圧縮強度	N/mm <sup>2</sup>	11.1
すべり抵抗値	BPN値(wet)	53
透水係数	cm/sec	0.52

※骨材の粒度、配合により測定値は異なります。



## アクアペイブ合材の配合比

材料	配合比
アクアペイブバインダー	6~10%
骨材	94~90%

※配合比は、使用条件、使用骨材等により異なる場合があります。



## 施工手順




※プライマー塗布は仕様により行わない場合もあります。

# 骨材

## カラーバリエーション

※色見本は印刷ですので、現物と多少異なる場合があることをご了承ねがいます。



硅玉 (ケイゴク)



カシマ



錦 (ニシキ)



紅サンゴ



アジ石



淡路 (アワジ)



紅華 (コウカ)



須佐 (スサ)



秋穂 (アイオ)



蛇紋 (ジャモン)



新大磯 (シンオオイソ)

1. 各種粒度を取り揃えております。
2. 天然石ですので、色、形、粒度にバラつきがあります。
3. 白色系骨材をご採用いただく場合は、別途ご相談下さい。
4. 乗用車が乗り入れる駐車帯については、別途ご相談下さい。
5. 上記以外にも各種取り扱っておりますのでご相談下さい。

※本仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

※本カタログに記載の物性値は代表値です。品質改良による仕様変更・材料変更にとまない物性値などが変更される場合があります。予めご了承下さい。(保証値ではありません。)

※当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談下さい。



美州興産株式会社

本社 〒450-0003 名古屋市 中村区 名駅南1-17-28 TEL (052) 551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市 名東区 社台3-228 TEL (052) 771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都 北区 浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL (03) 6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府 吹田市 南吹田3-8-34 TEL (06) 6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市 宮瀬1-4-34 TEL (0263) 32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市 亀崎常盤町1-20 TEL (0569) 28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市 土岐津町 土岐口字中山1372-1 TEL (0572) 55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市 土岐津町 土岐口字中山1372-1 TEL (0572) 54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店



HPはこちらから